円偏光フィルター　仕様書

型名　MCPR/MCPL

項　目			単位	規　格
寸　法			mm	480 土 10×1000+10/−0
有効部厚			mm	0.3 土 0.05
欠点数			個／枚	MAX=16 個／枚
耐久性	耐熱性　70℃×48h		−	目視で観察出来る剥れ、泡のないこと
	耐湿性　40℃×90　%RH×48H			
光学特性	単体平均透過率		%	43.0 土 2.5（41.5～45.0）
	UV 透過率		%	1.00 以下
	リタデーション値		Nm	140±10（130～150）
	偏　光　度		%	99.9 以上
	色相	L＊	−	72.6 土 2.0（70.6～74.6）
		a＊	−	−1.1 土 2.0（−3,1～0.9）
		b＊	−	4.0 土 2.0（2.0～6.0）

■　分光透過率特性表　単体/直交





＊データは全て代表製品による実測値であり保証値ではありません

＊納入製品の保証条件と責任範囲＊

製品の品質には常に万全を期していますが、万一のトラブルを回避するため、ホームページ上で販売に関する規定を設けています
7 項の「偏光板等光学板の保証」及び 8 項の「責任の制限」の 2 項に付いては、特にご留意頂きたくお願い致します

★ホームページ取引条件記載 URL:　http://www.mecan.co.jp/original/orderinformation.html

150914