

光学用粘着転写シート仕様書

型名 M3D49

M3D49 は透明性・耐熱性にすぐれており、タッチパネルなど各種光学フィルムの固定に適した、基材レスの両面粘着シートです。

特徴

- ・透明性にすぐれています。
- ・ガラスや PMMA に近い屈折率を有し、界面での輝度低下や反射を抑えます。
- ・ガラスや光学用フィルムの貼り合せに適しています。

軽剥離セパレーター	50 μm
-----------	-------

粘着層	25 μm
-----	-------

重剥離セパレーター	50 μm
-----------	-------

用途

- ・スマートフォン、タブレット端末などのタッチパネル用光学部品の貼合
- ・光学フィルム同士の貼合

サイズ

幅	mm	490
長さ(MAX)	m	30
有効部厚	mm	0.025

特性

	M3D492
全光線透過率[%]	>99
ヘイズ[%]	0.6
屈折率	1.48
粘着力	4.1N/cm

*テープ厚、ライナー厚: JIS Z 1528 接触面直径 5mm のダイヤルゲージ

*粘着力: JIS Z 1528 準拠、被着体ガラスでの測定

*全光線透過率: JIS K 7361 2mm 厚 PMMA+OCA での測定、PMMA 単体との比較

*ヘイズ: JIS K 7361 2mm 厚 PMMA+OCA での測定。

*屈折率: JIS K 7105

安全上の注意

*本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご使用いただく前に、被着体との適合性をご確認の上、ご使用検討をお願いいたします

Remedies and Limitations

Should any product fail to perform as warranted or for any other claims arising from the purchase of products from us, our liability and your remedy are strictly limited to the purchase price or replacement, at our sole option, of the product sold. Please refer: <http://www.mecanusa.com/order-info.html>

納入製品の保証条件と責任範囲

製品の品質には常に万全を期していますが、万一のトラブルを回避するため、ホームページ上で販売に関する規定を設けています。8 項「偏光板等光学板の保証」及び 9 項「責任の制限」におきましては、特にご留意頂きたいお願い致します。

取引条件記載 URL: <https://www.mecan.co.jp/product/orderinformation.html>